

The Effect of Burning Time of Pozzolana Southern Libya on the Properties of Concrete

Fouad Farag Farouj¹ , Ebtehal Abdurahman Al-zwai^{1,*} 

¹ Civil Engineering, Department of Civil Engineering, Wadi Alshatti University, Brack, Libya

ARTICLE HISTORY

Received 13 November 2024
Revised 10 December 2024
Accepted 03 January 2025
Online 05 January 2025

ABSTRACT

Metakaolin is a pozzolanic material produced by thermal activation of kaolin. This research aims to study the effect of temperature and firing time on the pozzolanic properties and reactivity of the resulting material. Two types of raw materials, which are abundantly available in southern Libya, were used: Sebha pozzolan and Tamanhint pozzolan, which were thermally activated inside the oven at temperatures ranging from 500-800 °C for half an hour, an hour, an hour and a half, and two hours. Compressive strength tests were also conducted on concrete mixtures containing metakaolin to study the reactivity of the produced materials. The results showed that the Sebha sample achieved a 10.89% higher compressive strength compared to the Tamanhint sample. It was also shown that thermal activation of kaolin actually starts at one hour, leading to its transformation into effective metakaolin. It was also found that the optimum temperature for thermal activation is 600 °C, as the changes in the chemical composition of these materials were documented using an X-ray fluorescence (XRF) device. Moreover, it was observed that thermally activated metakaolin has a positive and significant effect on improving the compressive strength of concrete mixes.

KEYWORDS

Kaolin;
Metakaolin;
Thermal activation X-ray;
Fluorescence(XRF).

تأثير زمن حرق بوزلان الجنوب الليبي على خواص الخرسانة

فؤاد فرج فروج¹ ، ابتهال عبد الرحمن الزوي^{*}

الملخص

"الميتاكاولين" هو مادة بوزولانية يتم إنتاجها من خلال التنشيط الحراري للكاولين. يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير درجة الحرارة ومدة الحرق على الخواص البوزولانية وتفاعلية المادة الناتجة. تم استخدام نوعين من المواد الخام المتوفرة بكثرة في الجنوب الليبي، وهما: بوزلان سهبا وبوزلان تمہنت، حيث تم تنشيطهما حرارياً داخل الفرن عند درجات حرارة تتراوح بين 500-800 درجة مئوية لمدة نصف ساعة، ساعة، ساعة ونصف، وساعتين. كما تم إجراء اختبار قوة الضغط على الخلطات الخرسانية المحظوظة على الميتاكاولين لدراسة تفاعلية المواد المنتجة. أظهرت النتائج أن عينة سهبا حققت قوة ضغط أعلى بنسبة 10.89% مقارنةً بعينة تمہنت. كما ثبت أن التنشيط الحراري للميتاكاولين يبدأً فعلياً عند زمن ساعة، مما يؤدي إلى تحوله إلى ميتاكاولين فعال. وُجد أيضًا أن درجة الحرارة المئالية للتنشيط الحراري هي 600 درجة مئوية، حيث تم توثيق التغيرات في التركيب الكيميائي لهذه المواد باستخدام جهاز الأشعة السينية (XRF). علاوة على ذلك، لوحظ أن الميتاكاولين المشتعل حرارياً له تأثير إيجابي وملموس على تحسين قوة الضغط للخلطات الخرسانية.

المقدمة

اهتم قسم الهندسة المدنية بجامعة وادي الشاطئ بإيجاد بديل اقتصادي وصديقي للبيئة للإسمنت التقليدي بسبب الارتفاع الكبير في تكلفة الطاقة المستهلكة والأنبعاثات البيئية، مثل ثاني أكسيد الكربون، الناتجة عن صناعة إنتاج الإسمنت، ظهرت محاولات عديدة لتقليل إنتاج الإسمنت والبحث عن مواد بديلة صديقة للبيئة.


علاوة على ذلك، فإن الاستخدام الواسع للهيكلات الخرسانية وال الحاجة إلى أنواع مختلفة من الخرسانة يُضفي أهمية إضافية على هذه الجهود.

الميتاكاولين هو إحدى هذه المواد، ويصنف ضمن الجيل الجديد من المواد الإسمنتية التكميلية (SCMs). يُعد الميتاكاولين مادة صلبة دقيقة الطحن

كل طبقة من ورقين: الأولى رباعية السطوح، تنسق فيها ذرات السيليكون بشكل رباعي بواسطة ذرات الأكسجين، والثانية صفيحة ثمانية تنسق فيها ذرات الألومنيوم مع مجموعات الهيدروكسيد والأكسجين القمي المشترك مع ورقة السيليكا الرباعية [2].


بالناتي، يكون أحد جانبي كل طبقة ذا سطح سيلوكسان ناتج عن قواعد السيليكا الرباعية، بينما يحتوي الجانب الآخر على مجموعات الهيدروكسيد الخاصة بثماني وجه الألومنيوم. تسهم الرابطة الهيدروجينية بين هذين السطحين في توفير طاقة تماسك كبيرة تجعل تشذير الكاولين صعباً. ونظراً لتعادل طبقة الكاولينيت، فإن الروابط الهيدروجينية (Al-OH-O-Si) تُشكّل ارتباطاً قوياً بين الطبقات المجاورة [3].

على الرغم من أن صفات رباعي السطوح تحتوي على أسطح أكسيد، إلا أن الطبقات ثماني السطوح تُظهر بينة غير متماثلة تحتوي على مجموعات الهيدروكسيد في السطح المتوسط، مما يُضعف قوى "فان دير فالس" على امتداد المحور c . توجد مجموعات OH الخاصة بالسطح الداخلي عمودياً على صفيحة رباعية السطوح للطبقة التالية، مما يُمهد لإنشاء روابط هيدروجينية قوية. وبسبب هذه الخصائص، يُصنَّف الكاولينيت كمعدن غير قابل للتدمير، والشكل 3 يوضح التركيب بلوري للكاولين.



الشكل 3: تبين تركيب بلورة الكاولين

وفقاً لبعض الدراسات، فإن أفضل درجة حرارة لتنشيط الكاولين وإنتاج الميتاكاولين تبدأ من 650 درجة مئوية [4]. عند هذه الدرجة، يحدث فقدان كبير لمجموعات الهيدروكسيد، وتتحسن البنية البلورية غير مستقرة، حيث تتعرض الروابط التساهمية لتكسير عشوائي نتيجة ضعف بعضها مقارنة بالآخر. يزداد هذا الانهيار مع ارتفاع درجة الحرارة وزيادة مدة الحرق حتى تصل البنية البلورية إلى مرحلة التراص الكامل والحمل، مما يمنعها من التفاعل. لذلك، من الضروري اختبار الكاولين عند درجات حرارة وأ زمنية مختلفة للوصول إلى أفضل الظروف التي تضمن تفاعل المثالي مع الإسمنت. تشير بعض الأبحاث الأخرى إلى أن درجة الحرارة المثلثي قد تزيد عن 700 درجة مئوية، ويفضل لا تقل عن 750 درجة [5] ومع ذلك، عند استخدام درجات حرارة مرتفعة جداً، قد تتشكل مادة بلورية خاملة تعرف بـ (AS2).




التآكل [1].

في هذه الدراسة، تم استخدام الكاولين المتوفر محلياً بوفرة في جنوب ليبيا، حيث تمأخذ عينتين من منطقتي تمہنت وسمها. تُظهر الشكل 1-2 الموقع الجغرافي لمصادر الكاولين باستخدام صور الأقمار الصناعية [7].



الشكل 1: موقع الكاولين في منطقة تمہنت



الشكل 2: موقع الكاولين في منطقة سبا

التحول الحراري للكاولين: مراحل إزالة الهيدروكسيد وتكوين الميتاكاولين يتم تحضير الميتاكاولين من خلال حرق الكاولين، حيث تمر عملية تحوله إلى ميتاكاولين بثلاث مراحل تتضمن إزالة الهيدروكسيد من طين الكاولين عند نطاق حراري يتراوح بين 500-550 درجة مئوية. يؤدي هذا النطاق الحراري إلى فقدان الماء الكيميائي وتفكك التركيب البلوري [2]، مما يحول الطور إلى مادة غير متبلورة ذات تفاعل عالي تُعرف باسم الميتاكاولين ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$).

تم عملية إزالة الهيدروكسيد عبر ثلاثة خطوات رئيسية:

1. الخطوة الأولى: يتم تسخين الكاولين إلى أقل من 200 درجة مئوية لإزالة الماء الممتلئ طبيعياً ومياه الطبقة البينية نظراً لضعف ارتباطها وحركتها [2].
2. الخطوة الثانية: عند درجات حرارة تتراوح بين 500-450 درجة مئوية، يتم إزالة جزيئات الماء المرتبطة بقوة في مجال التنسيق الأول لأيونات الطبقة البينية [2].

3. الخطوة الثالثة: يتم تكثيف مجموعات الهيدروكسيد الهيكيلية وتجفيفها عند درجات حرارة تتراوح بين 500-800 درجة مئوية، مما يؤدي إلى فقدان مجموعة الهيدروكسيد وإعادة ترتيب طبقة ثماني السطوح إلى شكل رباعي السطوح في الطين المكلس [2].

خلال عملية التحلل الحراري لبلورة الكاولينيت، يتكون الميتاكاولين الذي يكون مضطرباً جزئياً، ومع ذلك، لا تهار المرحلة الجديدة من الميتاكاولينيت وتحفظ بنية الطبقات.

يتكون الكاولين من بنية طبقية ثنائية الأوكتاهايدرا بنسبة (1:1)، حيث تتألف

والحرق باستخدام الفرن الكهربائي، ومن ثم إعداد خلطات خرسانية. تضمنت الخلطات عينة مرجعية تعتمد بالكامل على الإسمنت كمعيار للمقارنة، إلى جانب خلطات أخرى احتوت على الكاولين بنسبة 30%. بعد ذلك، أجريت اختبارات الضغط للمكعبات على عدة مراحل زمنية شملت 7 أيام، 28 يوماً، وفيما يلي النتائج التي تم التوصل إليها من خلال هذه الاختبارات

الجدول 1: يوضح التركيب الكيميائي والفيزيائي للإسمنت المستخدم

النتائج	النسبة المئوية (%)	التركيب الكيميائي	الاختبارات المعملية
نسبة الماء القياسية	0.3	الفاقد عند الحرق	نسبة الماء القياسية
الوزن النوعي	3.15	SiO_2	20.14
المساحة السطحية	2977	feO_3	2.99
(g/cm ²)			
زمن الشك الابتدائي (دقيقة : ساعة)	3:25	Al_2O_3	5.91
زمن الشك النهائي (دقيقة: ساعة)	5:30	CaO	62.9
ثابت الحجم (مم)	1.00	MgO	1.59
نوعة الإسمنت (النسبة المhogzozة)	4	SO_3	2.13
مقاومة الانحناء	2.1 بعد 28 يوم	Na_2O	0.19
	7 ن/مم بعد 28 يوم	K_2O	0.97
مقاومة الضغط	26 ن/مم بعد يومان	أكسيد الكالسيوم الحر	2.40
	44 ن/مم بعد 28 يوم	-	-

النتائج

فيما يلي نتائج تحليل مكونات الكاولين (تمهنت - سهبا) باستخدام جهاز الأشعة السينية XRF، كما هو موضح في جدول 2، الذي يبين الاختلاف في مكونات الكاولين من المنطقتين.

1. تحليل المكونات الأساسية: يتضح من الجدول أن نسبة السليكا

(SiO_2) في كاولين تمتهنت أعلى من كاولين سهبا.

بالمقابل، نسبة الألومينا (Al_2O_3) في كاولين سهبا أعلى من نظيرتها في تمتهنت.

2. الشوائب: بالإضافة إلى المكونات الأساسية، يحتوي الكاولين على

نسب متفاوتة من الشوائب، وهي غالباً أكسايد مثل:

MnO , Fe_2O_3 , CaO , Na_2O , K_2O

كما توجد مواد عضوية، تُزال عند تسخين الكاولين إلى درجات حرارة معينة.

3. توزيع الشوائب:

قد تكون هذه الشوائب موزعة بشكل منتظم ضمن البنية الأصلية للكاولين.

كما قد تظهر على شكل جمعات داخل الشقوق الصخرية [7].

4. تم إجراء التحليل الكيميائي لعينات كاولين تمتهنت بعد الحرق

لتحديد أفضل درجة حرارة وزمن الحرق. وبعد مقارنة النتائج،

تبين أن درجة الحرارة المثلث للحرق كانت 600 درجة مئوية، حيث

للحظ عند هذه الدرجة فزعة كبيرة في النتائج كما في الأشكال

4.5.6.7 من جميع النواحي التالية:

نسبة السيليكا.

يختلف هذا السلوك بناءً على كمية الكاولينيت ونقاء حجر الكاولين ونسبة الشوائب الموجودة فيه، كما يتباين من نوع كاولين إلى آخر. بناءً على ذلك، سيتم في هذا البحث اختبار نوع الكاولين المحلي من منطقتي (تمهنت - سهبا) بجنوب ليبيا لتحديد درجة الحرارة والזמן الأمثلين لتحوله إلى ميتاكاولين نشط.

تأثير درجة الحرارة، معدل التسخين، والوقت بشكل كبير على عملية نزع الهيدروكسيد. وتُعد السمة الرئيسية للميتاكاولين المنتج للاستخدام في الأنظمة القائمة على الإسمنت هي تفاعلاته البولزاني [1]. يمكن تحديد التفاعل البولزاني باستخدام طرق مباشرة، مثل:

- قياس الوزن الحراري (TG),
- التحليل الحراري التفاضلي (DTA),
- جهاز الأشعة السينية (XRF),

أو باستخدام طرق غير مباشرة، مثل:

- قياس تطور القوة مع مرور وقت التفاعل.

أهمية البحث

نظرًا للنتائج الإيجابية المتعلقة بتأثير الميتاكاولين على خواص الخرسانة، وكذلك توافر العديد من مصادر الكاولين في جنوب ليبيا، تهدف هذه الدراسة إلى دراسة الظروف المثلثة للتنشيط الحراري لأنواع مختلفة من طين الكاولين الخام من منطقتي تمتهنت وسهبا، والتي تحتوي على نسبة تراويف بين 25% و50% من الكاولينيت. كما تهدف الدراسة إلى تقييم إمكانية استخدام هذه المواد الخام المنشطة كمضادات بوزولانية للإسمنت والخرسانة، وذلك

باستخدام جهاز الأشعة السينية (XRF)، بالإضافة إلى تحديد قوة الضغط لنماذج الملاط الإسمنتي. من خلال التخلص من مرحلة الإثراء، يمكن لهذا النجاح أن يساهم في تقليل نفقات إنتاج الميتاكاولين بشكل كبير مقارنة بالإثراء الرطب الوسيط وعملية التجفيف اللاحقة للمواد الخام.

المواد وطرق العمل

1. الإسمنت المستخدم في هذه الدراسة هو الإسمنت البورتلاندي العادي (opc) برتبة N42.5 من النوع الأول (إسمنت الاتحاد) وتتراوح نسبة الكلنكر الفعال فوق 90% وتركيزه الكيميائي وخواصه الفيزيائية [6]. مدونة في الجدول 1.

2. الكاولين تم تلخيص التركيب الكيميائي لهذه المواد في الجدول 2 وتم تقدير محتوى الكاولينيت في هذه المواد عند الحرق من 500-550°C [11-19].


3. الرمال المستخدمة في الخلط هي رمل طبيعي نظيف ذو امتصاص مائي 1.82% وكثافته النوعية 2560 كجم/m³ على التوالي. بعد أخذ العينات من المحاجر تم تكسير العينات يدوياً وتمريرها عبر المنخل 5 ملم

الاختبارات الكيميائية والمعملية


تم إجراء العديد من الاختبارات الكيميائية والمعملية للحصول على نتائج دقيقة للبحث. بدأ العمل بالتحليل الكيميائي لعينة الكاولين، حيث تم استخدام نوعين من الكاولين المحلي من جنوب ليبيا، وهما كاولين سهبا وكاولين تمتهنت. بعد ذلك إجراء الاختبارات المعملية التي شملت الطحن

5×5 سم، لأعمار 7، 28 يوماً. تم ذكر نتائج قوة الضغط


7 أيام في



الشكل 5: يبين المقارنة بين نسبة الأولومينات والزمن




الشكل 6: يبين المقارنة بين مجموع النسب والزمن



الشكل 7: يبين المقارنة بين نسبة السليكا إلى الأولومينا

الشكل 9-8 وأيضاً نتائج 28 يوماً في الشكل 11-10 يشير الاتجاه العام إلى أن قدرة التفاعل ونزع الهيدروكسيد للكاولينيت تزداد مع زيادة درجة الحرارة. تؤدي زيادة مدة التسخين إلى زيادة في إزالة الهيدروكسيد وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة أخرى في التفاعل وقوة الضغط لعينات الملاط. استناداً إلى النتائج التي تم الحصول عليها، أقصى قوة الضغط لعينات التي تحتوي على ميتاكاولين سبها. الشكل 11 يوضح قوة الضغط لمدة 28 يوماً للعينات التي تحتوي على مادة منشطة، ويمكن ملاحظة أن الكاولين ينشط عند درجات حرارة من 600 درجة خلق تحسناً في قوة الضغط لمدة 28 يوماً للعينات ، مقارنة بعينة التحكم.



الشكل 8: يوضح العلاقة بين قوة الضغط والزمن للعينة (تمهنت) 7 أيام

- نسبة الأولومينا.
- إجمالي نسبة الأكسيد.
- العلاقة بين نسبة السيليكا والألومنيا.


الجدول 2: يبين التحليل الكيميائي للكاولين (تمهنت - سبها) ومقارنته بمواصفة الأمريكية

Parameters	قبل الحرق تمهنت	قبل الحرق سبها	المواصفة الأمريكية ASTMC618
%			
SiO ₂	55	51.9	≥70
Al ₂ O ₃	15.2	19.6	
Fe ₂ O ₃	10.8	10.2	
Cao	4.05	4.98	---
Mgo	----	----	----
Cl	4.78	3.89	----
SO ₃	1.26	2.87	≤3
Na ₂ O	-----	-----	≤1.5
K ₂ O	4.38	2.44	----
TiO ₂	----	---	----
MnO	0.176	1.55	----
P ₂ O ₅	0.848	1.25	----
V ₂ O ₅	1.97	1.25	----
NiO	0.619	0.568	----
CuO	0.373	0.222	----
ZnO	0.215	0.194	----
Cr ₂ O ₃	0.2	0.150	----
Co ₂ O ₃	0.153	0.13	----
Total	%100	%100	----
Caco ₃	-----	---	----
Mgco ₃	-----	----	----

وقد تم تحقيق نسبة إجمالية جيدة تجاوزت 70% من القيم التي يمكن الحصول عليها عند درجات الحرارة العالية، مما يجعل هذه الدرجة اقتصادية ومثالية، حيث تحقق نتائج ممتازة عند درجة حرارة منخفضة نسبياً.

استناداً إلى المؤشرات الأربع المذكورة، تم التأكيد من بداية تكون الميتاكاولين عند درجة حرارة 600 مئوية وזמן حرق لمدة ساعة، وهو ما ظهر بوضوح في جميع المخططات التي أظهرت الزيادة الكبيرة عند هذه الدرجة والزمن.

كل هذه النتائج موضحة بالتفصيل في المخططات التالية:



الشكل 4: يبين المقارنة بين نسبة السيليكات والزمن

من أجل دراسة تفاعلية طين الكاولين المنشط، أجريت اختبارات قوة الضغط على المزيج المحظى على 30% ميتاكاولين. تم تصميم المزيج باستخدام نسبة رمل إلى مادة إسمنتية (C/S) تبلغ 3.0 ونسبة وزن الماء/نسبة 0.5. أجريت هذه الاختبارات على العينات المكعبة ذات الأبعاد

2. درجة حرارة و زمن التنشيط الحراري الأمثل: درجة الحرارة المثلى لبداية التنشيط الحراري للكاولين كانت عند 600 درجة مئوية.

بالنسبة لعينات تمتهن، فإن ساعة ونصف كافية للحصول على المنتج النشط، بينما تحتاج عينات سهها إلى ساعتين، وفقاً لنتائج الاختبارات.

3. نتائج مقاومة الضغط: عند 7 أيام: أظهرت العينات

- عند 500 درجة مئوية مقاومة أقل من الخرسانة العادية، مما يشير إلى عدم اكتمال إزالة الهيدروكسيد وتكون الميتاكاولين.

- عند 600 درجة مئوية، ظهرت تحسينات ملحوظة في قوة الضغط بدءاً من ساعة لعينات سهها وساعة ونصف لعينات تمتهن.

- عند درجة حرارة 700 مئوية، حققت العينات نتائج أعلى من العينة المرجعية للخرسانة.

- أظهرت درجة 800 مئوية نتائج جيدة لعينة سهها مقارنة بالخرسانة، ونتائج أعلى لعينة تمتهن عند زمن تسخين ساعة ونصف.

4. تحسين قوة الضغط: يؤدي تنشيط الكاولين عند 600 درجة مئوية إلى تحسين واضح في قوة الضغط لمدة 28 يوماً، مقارنة بعينة التحكم (إجهاد الخرسانة).

5. تأثير نسبة الميتاكاولين على الفاعلية البوزولانية:

أظهرت نتائج اختبار قوة الضغط أن معظم العينات لم تصل إلى الفاعلية الكاملة، وهو أمر متوقع نظراً لاستخدام نسبة كبيرة من الميتاكاولين (30%).
الهدف من هذه النسبة العالية كان إظهار التأثير الواضح للميتاكاولين على قوة الضغط، على الرغم من أن الدراسات السابقة تشير إلى أن النسبة المثلى تتراوح بين (10-15%) ل لتحقيق توازن بين المركبات الناتجة من إماهة الإسمنت وتفاعل الميتاكاولين [8].

نظراً لأن الدراسة تركز على تأثير زمن الحرق، تم استخدام نسبة 30% لاستنتاج أفضل النتائج الممكنة على الرغم من تقليل محتوى الإسمنت إلى 70%.

6. توفير الطاقة وعلاقتها بزمن الحرق: توفير الطاقة مرتبط بشكل مباشر بدرجة حرارة الحرق. عند إنتاج منتج فعال في درجات حرارة منخفضة، مثل 600 درجة مئوية، يتم تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير مقارنة بالحرق عند درجات حرارة أعلى مثل 800 درجة مئوية. هذا التخفيف في درجة الحرارة يؤدي إلى خفض كميات الوقود والطاقة المستخدمة، مما يسهم في تحقيق فوائد اقتصادية واضحة من خلال تقليل التكاليف التشغيلية وتحسين كفاءة الإنتاج.

التوصيات

1. الاهتمام أكثر بالبحث العلمي في اختبار أحجار البزولان والاستفادة منها كمواد مضافة للإسمنت تحسن من خواصه وتقلل من أضراره البيئية

2. الإنتاج الفعلى للكاولين المحروق الجاهز وبيعه كمواد تضاف للإسمنت بعد تحديد موقعه وكمياته في الجنوب الليبي.

3. التفكير في إنتاج الإسمنت المخلوط الميتاكاولين والبدء الفعلى في الاستخدام.


Author Contributions: "Conceptualization, methodology, writing—original draft preparation, review and editing,



الشكل 9: يوضح العلاقة بين قوة الضغط والزمن لعينة (سهها) 7 أيام



الشكل 10: يوضح العلاقة بين قوة الضغط والزمن لعينة (تمتهن) 28 يوم



الشكل 11: يبين مقاومة الضغط لعينة (سهها) 28 يوم

مناقشة النتائج

تم استبعاد القيم التي لم تصل إلى الفاعلية المطلوبة (إجهاد الخرسانة)، مما سهل تحديد القيم الأفضل لتحقيق الفاعلية البوزولانية كما في الاشكال 11-10.

أظهرت عينات سهها أعلى قيمة لقوة الضغط، حيث بلغت 17.8 ميجا باسكال، مما يمثل زيادة بنسبة 25% عند استخدام الميتاكاولين المحروق عند 600 درجة مئوية لمدة ساعتين.

بالنسبة لعينات تمتهن، بلغت قوة الضغط 15.86 ميجا باسكال عند 600 درجة مئوية بزمن ساعة ونصف.

تفوقت نتائج عينات سهها بشكل عام من حيث الإجهاد على تمتهن، ويرجع ذلك إلى اختلاف التركيب المعدني بينهما.

تحتوي عينات سهها على نسبة أعلى من الألومينا، مما يعزز تكوين مركب (C₃A)، الذي يُساهم بشكل كبير في زيادة قوة الضغط.

الاستنتاجات

1. خصائص الميتاكاولين: يُعد الميتاكاولين مادة مميزة، حيث يتم إنتاجه عبر المعالجة الحرارية بدلاً من كونه ناتجاً ثانوياً لعملية صناعية أو مادة طبيعية تماماً.

- [5] H. Ahmed et al., "Effect of Libyan metakaolin on compressive strength of cement mortar," The 7th Libyan National Conference 2018, 2018. Available at: https://www.um.edu.mt/library/oar/bitstream/123456789/84822/1/Effect_of_Libyan_metakaolin_on_compressive_strength_of_cement_mortar_2018.pdf
- [6] صابر التهامي فنير، سفيان نزهات الزيناني، المتخصص بالله على مسعود، إبراهيم محمد قدوة "تأثير إحلال الميتاكاولين كبديل للإسمنت على بعض خواص الخرسانة"، المؤتمر الثاني للعلوم الهندسية والتقنية، 2 أكتوبر 2019، صبراته، ليبيا.
- [7] إبراهيم احمد المختار الحضيري، "الخامات الطبيعية بجنوب ليبيا واستخدامها كمواد للبناء"، المؤتمر الدولي للعلوم التقنية(ICST2019), 2019، ص. 642-644.
- [8] محمد أبو بكر وأخرون، "تأثير معالجة طين الكاولين بالحرارة على خصائص الملاط الإسمنتي الصلب والطازج".
- [9] عمر إبراهيم النظيف، "تأثير طريقة حرق البوزولانا بالجنوب الليبي على الملونة الإسمنتية"، رسالة ماجستير، كلية الهندسة، قسم الهندسة المدنية، جامعة وادي الشاطئ، ليبيا، 2024.
- [10] عبد السلام عكاشه وإبراهيم الأجواد ، "مقاومة ملاط الجيبووليمر لهجوم الكبريتات باستخدام البوزولانا المحلية في جنوب ليبيا"، مجلة جامعة وادي الشاطئ للعلوم البحتة والتطبيقية، المجلد 2، العدد 1، 2024، ص. 92.
- [11] فؤاد فرج ورضا الطاهر البوخاري، "تأثير إضافة البوزولانا الطبيعية على مواصفات الملونة الإسمنتية باستخدام أنواع مختلفة من الإسمنت"، المؤتمر الدولي الثاني للعلوم الهندسية (ICES 2024)، كلية الهندسة، جامعة سرت، ليبيا، 24-25 أبريل 2024.

Farouj and Al-Zwai; All authors have read and agreed to the published version of the manuscript."

Funding: "This research received no external funding."

Data Availability Statement: "The data are available at request."

Acknowledgments: The author would like to express their appreciation to Sebha University and Wadi AlShatti University. The appreciation is also extended to Brak Municipality and inhabitants for their collaboration.

Conflicts of Interest: "The authors declare no conflict of interest."

References

- [1] G. Lizia Thankam and N. Thurvas Renganathan, "Ideal Supplementary Cementing Material-Metakaolin: A Review," International Review of Applied Sciences and Engineering, vol. 11, no. 1, 2020, pp. 58–65. Available at: <https://akjournals.com/view/journals/1848/11/1/article-p58.xml>.
- [2] S. Sperinck, P. Raiteri, N. Marks, and K. Wright, "Dehydroxylation of kaolinite to metakaolin—a molecular dynamics study," Journal of Materials Chemistry, vol. 21, 2011, pp. 2118–2125. Available at: <https://doi.org/10.1039/C0JM01748E>.
- [3] R. Deju et al., "Thermal characterization of kaolinitic clay," Rom. J. Phys., vol. 66, 2021, pp. 1-8. Available at: https://rjp.nipne.ro/2021_66_1-2/RomJPhys.66.904.pdf.
- [4] B. R. Ilić, A. A. Mitrović, and L. R. Miličić, "Thermal treatment of kaolin clay to obtain metakaolin," Hemija industrija, vol. 64, no. 4, 2010, pp. 351-356. Available at: <https://doiserbia.nb.rs/Article.aspx?id=0367-598X1000014I>.