

CIVIL ENGINEERING

Resistance of Geopolymer Mortar to Sulphates Attack (Using Local Pozzolana in Southern Libya)

Ebrahim Alajwad<sup>1,\*</sup>, Abdelsalam Akasha<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Civil Engineering Dept. Engineering Faculty, Wadi Alshatti University, Brack, Libya

ARTICLE HISTORY

Received 14 March 2024  
Revised 16 May 2024  
Accepted 24 May 2024  
Online 27 May 2024

KEYWORDS

Geopolymer mortar;  
Local pozzolana;  
Sulfate attack;  
Compressive strength resistance.

ABSTRACT

Sulfate attack is one of the causes that lead to deterioration and damage of concrete structures worldwide. Therefore, resistance to sulfate attack is an important concern for the durability and quality of construction materials. Various samples of geopolymer cement and ordinary Portland cement (OPC) were manufactured to evaluate their resistance to sodium sulfate attack. This paper studied the extent of resistance achieved by geopolymer mortar using locally sourced pozzolana from the Sabha region against sodium sulfate attack and compared it with ordinary Portland cement. The specimens were immersed in a 10% sodium sulfate solution for a duration of up to 120 days. The evaluation was based on measuring the effect of the sulfate solution on the compressive strength of the geopolymer mortar cubes and comparing them with ordinary cement mortar. The results indicated that the geopolymer cement samples exhibited higher resistance to sulfates compared to ordinary cement samples under the same conditions and concentration. Overall, the geopolymer cement materials performed better in the sodium sulfate solution compared to ordinary Portland cement (OPC).

دراسة مقاومة المونة الجيوبوليميرية لهجوم الكبريتات (باستخدام البوزولانا المحلية)

إبراهيم الأجداد<sup>1</sup>، عبد السلام عكاشة<sup>1</sup>

الملمخص	الكلمات المفتاحية
هجوم الكبريتات هو أحد الأسباب التي تتسبب في تدهور وتلف الهياكل الخرسانية في جميع أنحاء العالم. وبالتالي، فإن مقاومة هجوم الكبريتات هي مسألة مهمة للممتانة وجودة المواد المستخدمة في البناء. تم تصنيع عينات مختلفة من الأسمنت الجيوبوليميري والأسمنت العادي لتقييم مقاومة كبريتات الصوديوم. درست هذه الورقة مدى مقاومة المونة الجيوبوليميرية المتحصل عليها باستخدام البوزولانا المحلية من منطقة سها لهجوم كبريتات الصوديوم وقامت بمقارنة بين الأسمنت العادي ومواد الأسمنت الجيوبوليميري. تمت غمر العينات في محلول كبريتات الصوديوم بتركيز 10٪ لمدة تصل إلى 120 يوماً. وقد تم التقييم من خلال قياس تأثير محلول الكبريتات على مقاومة الضغط لمكعبات المونة الجيوبوليميرية ومقارنتها بالمونة الأسمنتية العادية. أشارت النتائج إلى أن عينات الأسمنت الجيوبوليميري أكثر مقاومة للكبريتات من عينات الأسمنت العادي عند نفس الظروف ونفس التركيز. بشكل عام، حققت مواد الأسمنت الجيوبوليميري أداءً أفضل في محلول كبريتات الصوديوم مقارنة بالأسمنت العادي.	المونة الجيوبوليميرية البوزولانا المحلية هجوم الكبريتات مقاومة ضغط

المقدمة

كبدل للخرسانة الإسمنت التقليدية بحيث يمكن الحصول على أفضل وأقل طاقة ومواد خام تستهلك مع انبعاثات أقل من غازات الاحتباس الحراري. الآن، أحد أهم مواد الربط الجديدة هو الأسمنت الجيوبوليميري. خرسانة الجيوبوليمير هي مادة بناء مبتكرة وصديقة للبيئة وبدل لخرسانة الأسمنت البورتلاندي. يقلل استخدام الجيوبوليمير من الطلب على الأسمنت البورتلاندي المسؤول عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالية. الجيوبوليمير هو الاسم الذي أطلقه المهندس (Daidovits) في عام 1978 على المواد التي تتميز بالسلاسل أو الشبكات أو الجزيئات غير العضوية. تصنع خرسانة الجيوبوليميرية من استخدام مصادر طبيعية مثل الطين المحروق (الكولين) أو مواد النفايات مثل الرماد المتطاير وخبث أفران الصهر المحبب [4].

نمت صناعة الخرسانة بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وستستمر في النمو نتيجة للتنمية الحضرية المستمرة. وبذلك تعتبر الخرسانة هي المادة الرئيسية لبناء المباني. تتكون من الإسمنت كتكوين رئيسي لها. ومع ذلك، تسببت صناعات الإسمنت في مشكلة بيئية بسبب انبعاث ثاني أكسيد الكربون الهائل. في عام 1995، بلغ الإنتاج العالمي لأسمنت بورتلاندي العادي حوالي 1,4 مليار طن، مما أدى إلى انبعاث حوالي 1,4 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي حيث شكل هذا الرقم ما يصل إلى 7٪ من غازات الاحتباس الحراري المنبعثة إلى الغلاف الجوي. أجبرت عيوب الخرسانة المذكورة سابقاً الباحثين على إيجاد روابط جديدة

جدول (1) يبين نتيجة التحليل الكيميائي للبوزولانا

SO <sub>3</sub>	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	TiO <sub>2</sub>	Na <sub>2</sub> O	K <sub>2</sub> O	MgO	CaO	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	SiO <sub>2</sub>	Oxide (%)
0.971	-	5.2	-	0.533	<0.0001	1.08	2.87	29.4	58.3	البوزولانا (سببها)

جدول (2) يبين المتطلبات الكيميائية وفق المواصفة ASTM C618 ومقارنتها مع البوزولان المستخدم

(SiO <sub>2</sub> ) + (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) + (Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) min, %	70.0	87.7
(SO <sub>3</sub> ), max, %	4.0	0.971
Moisture content, max, %	3.0	1.94
Loss on ignition, max, %	10.0	4.98

- الركام الناعم: الرمل الطبيعي من منطقة زلاف كركام ناعم حسب المواصفات كركام ناعم في خلطات المونة [2].
- ماء الخلط: ماء الشرب العادي في جميع خلطات المونة وكما إضافي في خلطات المونة الجيوبوليميرية للمعالجة بعد ذلك بالنسبة للمونة الاسمنتية [3].

جدول (3) يبين التركيب الكيميائي للماء

ايون الهيدروجين	مجموع الكربونات والبيكربونات (mg/l)	الكبريتات (mg/l)	الكوريدات (mg/l)	الأملاح الذائبة (mg/l)
7	32.3	12.9	21.4	120

- المنشطات القلوية: تم استخدام المنشطات المطلوبة لإكمال عملية البلمرة وهو محلول سيليكات الصوديوم (SiO<sub>2</sub>/Na<sub>2</sub>O) وهيدروكسيد الصوديوم (NaOH) مع ماء مقطر بنسبة 2.5 من وزن البوزولانا بتركيز 20 مولارية.
- اسمنت العادي: أسمنت زليتن المصنع في ليبيا (شركة الاتحاد العربي للمقاولات) لصناعة الخلطة المرجعية للمقارنة [1].

جدول (4) يبين نتيجة التحليل الكيميائي للأسمنت

SO <sub>3</sub>	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	TiO <sub>2</sub>	Na <sub>2</sub> O	K <sub>2</sub> O	MgO	CaO	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	SiO <sub>2</sub>	Oxide (%)
4.41	0.136	0.392	-	0.459	-	64.4	4.78	5.4	18.9	الاسمنت

- كبريتات الصوديوم: تم استخدام كبريتات الصوديوم المجففة بخسارة الاحتراق  $\geq 0.5\%$  والتحليل الحمضي  $\leq 99.0\%$ . ووفقاً لمعيار ASTM C 1012 لتحديد محتوى الماء في كبريتات الصوديوم، حيث كان محتوى الماء في كبريتات الصوديوم (بالنسبة المثوية) يتراوح من 1.0% إلى 6.0%.



الشكل 1: أمثلة التدهور لبعض العناصر الخرسانية بسبب الكبريتات

الكاولين هو مادة خام بيضاء تتكون بشكل أساسي من طين أبيض ناعم الحبيبات. يتكون الكاولين من معدن الطين المسى الكاولينيت، والذي يتكون من طبقات من وحدات السيليكون والألومنيوم والأكسجين. الكاولين مادة غير عضوية، وتتميز بسهولة الاستخلاص والتكرير، مما يجعلها مثالية لمجموعة متنوعة من التطبيقات الصناعية. الميتاكاولين هو مادة صلبة بلورية تتكون من أكسيد السيليكون (SiO<sub>2</sub>) وأكسيد الألومنيوم (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>). ينتج الميتاكاولين [8]. عندما يتم حرق الكاولين في درجات حرارة عالية. يؤدي الحرق إلى تحويل الكاولين إلى ميتاكاولين، والذي له خصائص رابطة أقوى من الكاولين وهو المستخدم في هذه الدراسة.

يسبب هجوم الكبريتات خسائر بمليارات الدولارات في الأضرار المتسببة للخرسانة، مثل منشآت جمع ومعالجة المياه العادمة في جميع أنحاء العالم [3]. وبالتالي فإن دراسة آلية حدوث هذه الظاهرة وتخفيفها وحماية الهياكل خلال فترة عمرها ضرورية بشكل حاسم. هجوم الكبريتات هو عملية تحلل تقوم فيها أيونات الكبريتات بتأثير علي مكونات معجون الأسمنت. تسبب الأملاح المحتوية على الكبريتات القابلة للذوبان في الماء مثل التربة القلوية (الكالسيوم والمغنيسيوم) والكبريتات القلوية (الصوديوم والبوتاسيوم)، والتي تتفاعل كيميائياً مع المكونات الخرسانية، يمكن أن يتخذ هجوم الكبريتات على الخرسانة عدة أشكال، اعتماداً على النوع الكيميائي للكبريتات وتعرض الخرسانة للبيئة [2].

### أهمية البحث


تدخل هذه الدراسة من ضمن مجموعة من الأبحاث التي يجريها فريق تطوير الخرسانة باستخدام البوزولانا المحلية بقسم الهندسة المدنية كلية الهندسة جامعة وادي الشاطئ والتي تهدف لدراسة إمكانية استخدام المواد الخام المحلية كبديل أو مضافات للخرسانة العادية حيث تهتم هذه الورقة بدراسة مدى مقاومة الخرسانة الجيوبوليميرية باستخدام بوزولانا من منطقة سبها لهجوم الكبريتات عن طريق تعريضها لمحلول كبريتات الصوديوم معملياً.

### المواد المستخدمة

• البوزولانا: (الطين) المستخرج من منطقة سبها بالجنوب الليبي بعد الحرق والتي تلي متطلبات البوزولانا الطبيعية وفقاً للمواصفة ASTM (C618).


## البرنامج العملي

$\sigma_s$ : متوسط مقاومة الضغط (بالميجا باسكال) لثلاثة مكعبات المونة مغمورة في محلول كبريتات الصوديوم 10٪. يمثل الشكل (3) مقاومة الضغط لعينة الجيوبوليمر (سبها) بعد الغمر في محلول الكبريتات لزمان يصل إلى 120 يوم.



شكل (3): مقاومة الضغط لمونة الجيوبوليمر (سبها) بعد الغمر في محلول الكبريتات من الشكل (3) نلاحظ أن المقاومة لعينة الجيوبوليمر سبها استمرت بالزيادة بشكل بسيط لا يكاد يذكر في الفترة بين 60 إلى 90 يوم ومن ثم قلت بمقدار 1.5 ميغاباسكال عند عمر 120 يوم ويرجع ذلك للتفاعل الناتج عن تأثير الكبريتات.

يمثل الشكل (4) مقاومة الضغط لعينة الأسمنت بعد الغمر في محلول الكبريتات لزمان يصل إلى 120 يوم.



شكل (4): مقاومة الضغط للمونة الاسمنتية بعد الغمر في محلول الكبريتات من الشكل (4) نلاحظ الانخفاض الكبير في مقاومة الضغط بين 60 و90 يوم بالنسبة للعينة المرجعية (الأسمنت) حيث بلغ الفاقد 6.5 ميغاباسكال عند عمر 90 يوم وتستمر في الانخفاض حتى تصل 26.71 ميغاباسكال بفارق 8.65 ميغاباسكال عن عمر 60 يوم غمر.

جدول (5) يبين نتيجة مقاومة الضغط لعينات الأختبار قبل وبعد الغمر عند نفس الزمن

الزمن (بالأيام)	C	C+	S	S+
60	37.22	35.36	57.40	52.77
90	37.48	8.86	58.35	52.86
120	40.71	6.71	62.19	51.35

الجدول السابق يطرح نتائج مقاومة الضغط لعينة الأسمنت (المرجعية) في الظروف العادية والموضحه بالرمز (C) والأسمنت المعرضه للكبريتات والموضحه بالرمز (C+)، ومقاومة عينة الجيوبوليمر (سبها) كذلك في الظروف العادية موضحه بالرمز (S) والمعرضه للكبريتات منها موضحه بالرمز (S+).

أولاً: مرحلة جلب عينة (البوزلانا) تمت عملية جلب العينة من موقع في مدينة سبها.

ثانياً: مرحلة حرق العينات (البوزلانا) تم حرق العينة بواسطة الفرن الكهربائي في معمل تكنولوجيا الخرسانة بقسم الهندسة المدنية بدرجة حرارة تصل إلى 800 مئوية لمدة ساعتين.

ثالثاً: مرحلة طحن العينة (البوزلانا) تم طحن العينة وتميريرها من منخل رقم 170 (90 ميكرو متر) وبعد ذلك يتم تعبئة العينة في أكياس بلاستيكية ويتم إغلاقها جيداً وحفظها بعيداً عن الرطوبة.

رابعاً: مرحلة اعتماد الخلطات (البوزلانا). تم عمل عدد من الخلطات التجريبية وتم اعتماد خلطة بنسبة 1:3 رمل الي بوزلانا بنسبة محلول قلوي 0.6 من وزن البوزلانا مع 10% ماء إضافي، وتم اعتماد خلطة المرجعية المكونة من 1:3 رمل الي اسمنت و بنسبة 0.4 ماء خلط من وزن الأسمنت.

خامساً: غمر مكعبات المونة في محلول كبريتات الصوديوم لأزمنة مختلفة. سادساً: تكسير المكعبات المونة (عينة الجيوبوليمر سبها) المغمورة والغير مغمورة في الكبريتات لأزمنة مختلفة ومقارنتها بالعينة المرجعية (الأسمنت) لنفس الأزمنة.

يوضح الشكل (2) صورة للعينات المستخدمة في التجربة مع جهاز اختبار مقاومة الضغط.



الشكل 2: مكعبات المونة مع جهاز اختبار مقاومة الضغط

## النتائج ومناقشتها

تم إجراء اختبارات مقاومة الكبريتات وفقاً لمعيار ASTM C 1012. قبل غمر العينات في محلول الكبريتات، تم معالجة العينات في ظروف قياسية حتى تصل إلى مقاومة ضغط تبلغ 20 ميغاباسكال. تم غمر العينات التي بلغت مقاومة ضغطها 20 ميغاباسكال في محلول كبريتات الصوديوم بتركيز 50 جم/لتر، تُستخدم نتائج مقاومة الضغط لمكعبات الخرسانة عند عمر (120,90,60) يوماً من الغمر لتحديد نسبة انخفاض مقاومة الضغط (CSR) للمكعبات المغمورة في محلول كبريتات مقارنة بالغير مغمور عن طريق المعادلة التالية:

$$CSR = \frac{\sigma_m - \sigma_s}{\sigma_m} \times 100$$

حيث:

$\sigma_m$ : متوسط مقاومة الضغط (بالميجا باسكال) لثلاثة مكعبات المونة الغير مغموره.

## التوصيات

- 1- بناءً على هذا البحث، تتمتع الجيوبوليمرات المتحصل عليها باستخدام البوزولانا المحليه علي خواص ميكانيكية و متانة ممتازة. بشكل عام، الجيوبوليمر يمتلك قوة عالية ويوفر حماية كافية ضد هجوم الكبريتات.
- 2- على الرغم من أن عينات الجيوبوليمر في هذه الدراسة قاومة بشكل كبير التأثير الناتج عن هجوم الكبريتات، إلا أنه من المرغوب إجراء المزيد من الاختبارات طويلة المدى لجوانب أخرى من المتانة والنفاذية لفهم مدى المقاومة الكيميائية التي يمكن أن يقدمها الجيوبوليمر بشكل كامل.
- 3- دراسة المزيد من أنواع البوزولانا المحلية المتوفرة بالجنوب الليبي على المونة الجيوبوليمرية ودراسة تأثير كل نوع على مقاومة الكبريتات.
- 4- نوصي بدراسة تأثير أنواع آخر من الكبريتات علي المونة الجيوبوليمرية مثل كبريتات المغنيسيوم وكبريتات الكالسيوم.
- 5- نوصي بالبدء بمعالجة المونة الجيوبوليمرية عند بعد فك القوالب مباشرة وذلك بوضعها في فرن بدرجة حرارة 90° لمدة 48 ساعة .

**CRedit author statement:** "Conceptualization, Akasha; methodology, formal analysis, Curated data, writing—original draft preparation, Alajwad; writing—review and editing, Akasha. All authors have read and agreed to the published version of the manuscript".

**Funding:** "This research received no external funding".


**Data Availability Statement:** "No data were used to support this study".

**Conflicts of Interest:** "The authors declare that they have no conflict of interest".

## المراجع

- [1] عبد السلام المبروك عكاشة، الطبعة الاولى، تكنولوجيا الخرسانة، سنة النشر 2013، منشورات جامعة سبها-ليبيا.
- [2] Jamal .M. Abdullah Ibrahim Supervisor Prof. Abdusalam M. Akasha (2017) Durability of pozzolanic mortar to sulfate attack Using Metakaolin in south of Libya.
- [3] Davidovits, J. (2013). Geopolymer cement. A review. Geopolymer Institute, Technical papers, 21, 1-11.
- [4] Davidovits, J. (2020). Geopolymer Chemistry and Applications. 5-th edition. J. Davidovits.–Saint-Quentin, France, 5.
- [5] Albidah, A., Alghannam, M., Abbas, H., Almusallam, T., & Al-Salloum, Y. (2021). Characteristics of metakaolin-based geopolymer concrete for different mix design parameters. Journal of Materials Research and Technology, 10, 84-98.
- [6] Shilar, F. A., Ganachari, S. V., Patil, V. B., & Nisar, K. S. (2022). Evaluation of structural performances of metakaolin based geopolymer concrete. Journal of Materials Research and Technology, 20, 3208-3228.
- [7] Akasha, A. M., & Abdullah, J. M. (2018). Sulfate Resistance of Cement Mortar Containing Metakaolin. In Calcined Clays for Sustainable Concrete: Proceedings of the 2nd International Conference on Calcined Clays for Sustainable Concrete (pp. 8-14). Springer Netherlands.
- [8] Khalil, W. I., Frayyeh, Q. J., & Abed, H. T. (2019, May). Properties of Metakaolin Based Pervious Geopolymer Concrete. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 518, No. 2, p. 022056). IOP Publishing.

يمثل الشكل (5) المقارنة في نسبة انخفاض مقاومة الضغط لعينات الاختبار



شكل (5) : مقارنة نسبة انخفاض مقاومة الضغط بين خلطات المونة

من الشكل (5) نجد أن عينة جيوبوليمر سبها عانت من فقدان قوة أكثر من عينة التحكم حيث بلغت نسبة الانخفاض في مقاومة الضغط 8% لعينة سبها مقارنة ب 5% لعينة المرجعية (الأسمنت) عند عمر 60 يوم، بينما كانت نسبة الانخفاض في مقاومة الضغط عند عمر 90 يوم أكبر للعينة المرجعية مقارنة بعينة الجيوبوليمر سبها حيث كانت النسبة 23% للعينة المرجعية و عينة سبها بنسبة 9.5%، وعند 120 يوم نلاحظ استمرار الانخفاض في مقاومة الضغط للعينة المرجعية حيث بلغت نسبة 34.5% وكانت بنسبة 17% لعينة سبها.

نلاحظ في العينة المرجعية تزداد نسبة الانخفاض في مقاومة الضغط مع زيادة فترة التعرض لمحلول الكبريتات نتيجة للتشقق الناتج عن التوسع في مكعب المونة بسبب تكوين الجبس والإترينجيت و/أو فقدان C-S-H، وعلى الرغم من أن الانخفاض في قوة الضغط مستمر مع زيادة مدة الغمر للعينة في محلول الكبريتات، ولكن نجد أنه أقل وبنسبة كبيرة في عينة الجيوبوليمر وبالتالي فإن عينة الجيوبوليمر كانت لديها قوة ضغط أعلى من قوة العينة المرجعية سواء مغمورة في الكبريتات أو غير مغمورة و مما يدل علي تفوق المونة الجيوبوليمرية علي مونة الأسمنت العادي .

## الخلاصة

الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو دراسة مقاومة هجوم الكبريتات علي المونة الجيوبوليمرية باستخدام البوزولانا المحلية من منطقة سبها وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها من هذه الدراسة يمكن استخلاص الآتي:

- 1- كانت مقاومة الضغط لعينات الجيوبوليمر بعد التعرض لمحلول الكبريتات أكبر بكثير مقارنةً بالعينة المرجعية.
- 2- كانت نسبة الانخفاض في مقاومة الضغط بعد التعرض لمحلول الكبريتات أعلى بمعدل الضعف تقريباً في العينة المرجعية مقارنة بعينات الجيوبوليمر.
- 3- لم تظهر أي علامات للتدهور الكيميائي علي عينات المونة الجيوبوليمرية حتى عمر 4 أشهر.
- 4- بشكل عام المونة الجيوبوليمرية المتحصل عليها باستخدام البوزولانا المحلية مقاومة بشكل ممتاز لهجوم لكبريتات الصوديوم.

- [9] Pelisser, F., Silva, B. V., Menger, M. H., Frasson, B. J., Keller, T. A., Torii, A. J., & Lopez, R. H. (2018). Structural analysis of composite metakaolin-based geopolymer concrete. *Revista IBRACON de Estruturas e Materiais*, 11, 535-543.
- [10] Jiao, Z., Li, X., Yu, Q., Yao, Q., & Hu, P. (2023). Sulfate resistance of class C/class F fly ash geopolymers. *Journal of Materials Research and Technology*, 23, 1767-1780.
- [11] Kuri, J. C., Nuruzzaman, M., & Sarker, P. K. (2023). Sodium sulphate resistance of geopolymer mortar produced using ground ferronickel slag with fly ash. *Ceramics International*, 49(2), 2765-2773.
- [12] Ghanem, G., Yehia, S., Mohamed, N., & Helmy, M. (2022). Effect of Sulphate Attack on Compressive Strength of Geopolymer Concrete. *Int. J. Sci. Eng. Res*, 13, 63-70.